BONETTI Sas

Via Novara,146 – 20025 Legnano (Mi)
Tel. 0331-599686
E-mail: info@bonettisas.it - Web: www.bonettisas.it

SCHEDA TECNICA

CALZARI MONOUSO
Modello base T07

MATERIALE — Tessuto Tyvek® 1422a. Colore bianco.

CONFEZIONE — Cucita.

CARATTERISTICHE — Calzari in Tyvek® 1422a con elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.

STRUTTURA PRINCIPALE DEL MATERIALE — Tessuto Tyvek® 1422a. Elastico in gomma naturale.

COMPOSIZIONE — 100% polyethylene .

PROPRIETA' FISICHE DEL TESSUTO

Proprietà	Metodo di prova	Risultato
Colore	N/A	Bianco
PH tessuto	EN ISO 3071	5,9
Esposizione a basse temperature	N/A	Flessibilità conservata fino a -73 °C
Esposizione a temperature elevate	N/A	Punto di fusione ~135 °C
Peso base	DIN EN ISO 536	41.5 g/m^2
Resistenza all'abrasione	EN 530 Metodo 2	>100 cicli
Resistenza alla penetrazione di acqua	DIN EN 20811	>10 kPa
Resistenza alla perforazione	EN 863	>10 N
Resistenza alla rottura per flessione	EN ISO 7854 Metodo B	>100000 cicli
Resistenza alla rottura per flessione a -30°C	EN ISO 7854 Metodo B	>4000 cicli
Resistenza alla trazione (MD)	DIN EN ISO 13934-1	>30 N
Resistenza alla trazione (XD)	DIN EN ISO 13934-1	>30 N
Resistenza allo strappo trapezoidale (MD)	EN ISO 9073-4	>10 N
Resistenza allo strappo trapezoidale (XD)	EN ISO 9073-4	>10 N
Resistenza di superficie RH 25%, esterno	EN 1149-1	< 2,5 • 10^9 Ohm
Resistenza di superficie RH 25%, interno	EN 1149-1	< 2,5 • 10^9 Ohm
Spessore	DIN EN ISO 534	140 µm

IMBALLO — Unità di vendita — Cartoni da 200 pa.

MODELLO: